



## FICHA TÉCNICA

### SELLADOR VINILICO APV

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un producto base agua, fabricado con un polímero sintético de alta concentración.

Sus propiedades físicas y químicas lo convierten en una opción económica, eficiente, de alto rendimiento para la imprimación o sellado de las superficies, en elementos minerales, de concreto, ladrillo, madera, cartón, tablaroca, tableros minerales de cemento (Durock), etc.

Ayuda a reducir el gasto en pintura, favorece su adherencia, mejora la apariencia final de los acabados y la protección de la superficie.

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

##### PROPIEDAD

Acabado	Brillante
Viscosidad (KU) a 25°C	120-140
Densidad (Kg/Lto) a 25°C	1.02-1.06
Solidos en peso (%)	43-47
Secado al tacto (minutos)	23-30
Rendimiento (m <sup>2</sup> /lto) a 1 milésima	15-18

##### VALORES TÍPICOS

#### INSTRUCCIONES DE USO

#### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Elimine cualquier material que impida que la pintura se adhiera a la superficie, como polvo, grasa, pintura vieja o en mal estado, óxido, moho, tierra, depósitos de salitre, etc.

Remueva con cepillo de alambre o cerda, toda pintura suelta o dañada.

La utilización de medios mecánicos o químicos para la limpieza es recomendada.



351 512 2297



[www.pinturasducald.com](http://www.pinturasducald.com)



Calle 7, No. 2, Ecuandureo, Mich.

---

## DILUCIÓN

Agite el producto antes de usar.

Mezcle 1 litro de sellador con 5 litros de agua limpia, agite con espátula vigorosamente, hasta que el producto presente una apariencia completamente uniforme.

Se recomienda agregar un poco de pintura blanca (Ducald), para poder notar o hacer evidente las superficies que falten de cubrir durante el sellado.

## MÉTODO DE APLICACIÓN

Aplicar con brocha, esponja, o rodillo, según la superficie a dos manos uniformes.

Se pueden usar sistemas de aplicación sin aire (AIRLESS) siguiendo las indicaciones del fabricante, presión y espresa de aplicación.

Dejando secar entre mano y mano mínimo 30 minutos.

## RECOMENDACIONES

Evite diluir en un porcentaje mayor al recomendado.

Tape el recipiente inmediatamente después de cada uso, para evitar la contaminación o formación de costras y natas.

No mezcle con ningún otro tipo de materiales, ni de otras marcas.

Las herramientas de trabajo deberán lavarse inmediatamente con agua limpia después de cada uso.

El empleo de este producto en usos o condiciones diferentes a los expresados en esta hoja de información técnica queda a riesgo del comprador, aplicador, o usuario final.

## ALMACENAJE

Conserve el producto en su envase original, perfectamente cerrado.

Almacene bajo techo en lugar seco a temperaturas no mayores a 40°C.

Este producto mantiene sus propiedades, bajo buen almacenaje hasta por 12 meses.

## PRECAUCIONES

Después de su uso, manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

Evite el contacto prolongado con la piel y ropa.

En caso de ingestión, no se provoque el vómito.

Solicite atención medica de inmediato.

**PARA MAYOR INFORMACIÓN, REVISE LA HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO.**

## GARANTÍA

Pinturas Ducald S.A. de C.V. Garantiza que la información contenida en esta ficha técnica corresponde a los valores típicos y características del producto obtenidas en nuestros laboratorios por personal capacitado.

La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto se basan tanto en pruebas de laboratorio como en experiencia práctica y son proporcionadas de buena fe.

Para resolver alguna duda o comentario diríjase a nuestro departamento técnico al correo:

[serviciotecnico@pinturasducald.com](mailto:serviciotecnico@pinturasducald.com).

Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que este producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular.

En caso de que el cliente detecte que el producto presenta problemas evidentes, suspenda su uso e informe a la compañía.

La empresa se compromete a restituir el material dañado, siempre y cuando se haya observado fielmente las instrucciones de almacenaje, uso, disolución, aplicación, así como la preparación de la superficie, quedando a crédito de la empresa determinar si el producto fue manejado adecuadamente.